

Parquet Les Iconics technické vlastnosti

BERRY  ALLOC

popis produktu

		Singleplank		Singleplank	Herringbone	Chevron
Odtiene podlahy		Galanga, Massala, Badiana, Neroli	Altis	Bosco, Sylva, Hortus	Lutece	Lutece
Výber dreva	-	Staršie		Rustikálne		
Skosenie	-	4	2	4 / 2	4	4
Hrúbka dubového obkladu	mm	4 mm*	3,5 mm* 3 mm* 4 mm*	3,5 mm*	3,5 mm*	3,5 mm*
Trieda použitia (na základe neošetreného dreva)	SK 685	31 (mierne komerčné)				
Záruka na použitie na bývanie	-	30 rokov				
Celková hrúbka (tol +/-0,2)	mm	15	15 14 16	15	15	15
Celková hmotnosť	kg / m ²	9,8 kg	8,3 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Formát	mm	1 900 x 190	1 900 x 190 1220 x 190 680 x 190	1 900 x 190	600 x 125	636 x 125
Obsah balenia	-	6 dosiek 2,166 m ²	+/- 10 dosiek* 2,166 m ²	6 dosiek 2,166 m ²	16 dosiek 1,20 m ²	16 dosiek 1,272 m ²
Obsah palety	-	45 balení 97,47 m ²	50 balení 108,30 m ²	50 balení 108,30 m ²	56 balení 67,2 m ²	56 balení 71,232 m ²

* tol. +0 / -0.1

** príklad: 6 celých dosiek+ 4 1/2 dosky

výsledky testov

Medzivrstva	-	Preglejka	Smrek
Úroveň vlhkosti	-	7 - 10%	
Inštalčný systém	-	Pero a drážka	
Povrchová úprava	-	Prírodný olej	
Odolnosť voči oderu	XP B 53-669	Olejované	
Kompatibilita s podlahovým vykurovaním	-	PRE kompatibilné (max. 90 W/m ²) a nízkoteplotná teplá voda (pozri podmienky)	
Tepelná odolnosť	m ² .K/W	0,095	0,116
Požiarna odolnosť	EN 13 501-1	Dfl-s1	
Označenie CE	EN 14342	CE	
Emisie formaldehydu	EN 717-1	E1	
Emisie VOC	ISO 16 000-9	A	

inštalácia

STN 51.11 Plávajúce kladenie (francúzsky inštalčný predpis alebo iný vnútroštátny predpis)

STN 51.2 Lepené podvaly (francúzsky inštalčný predpis alebo iný vnútroštátny predpis)



Technické informácie

Podmienky inštalácie:

Plávajúca inštalácia sa musí vykonať v súlade s STN 51.11 (nová verzia) a lepená inštalácia v súlade s STN 51.2 (máj 2009). Parkety sa ukladajú na plochu v podlahárni, v ich pôvodnom obale najmenej 48 hodín pred začatím montáže. Balenia sa budú otvárať až v čase montáže. Montáž parkiet musí byť poslednou operáciou, ktorá sa vykoná na stavenisku. Podklad by mal byť dokonale suchý, všetky okná na svojom mieste a všetky väčšie stavebné alebo dokončovacie práce (omietanie, obkladanie, maľovanie, tapetovanie atď...) musia byť ukončené. Miestnosť musí byť dokonale suchá, uzavretá a teplota sa musí pohybovať medzi 18 a 20 °C. Relatívna vlhkosť musí byť udržiavaná na konštantnej úrovni 40 až 65 %. Pokládka parkiet musí byť na podlahe s pevnou podperou, odolnou voči tlaku a ohybu. Tento podklad musí byť čistý, rovný a pevný.

Poradenský list k inštalácii nájdete na stránke www.berryalloc.com.

Podlahové kúrenie:

Podlahové vykurovanie musí byť navrhnuté a nainštalované tak, aby povrchová teplota "podlahy" (pri položených parketách) nepresiahla 28 °C. Pri tomto type inštalácie sa dôrazne odporúča lepiť celú parketovú podlahu priamo na podklad, bez medziahľového podkladu, s použitím lepidla bez obsahu vody, vhodného na vanilkové parkety (typ lepidla BerryAlloc MS Polymere / pomery 900 až 1000 gr/m², podľa technického listu BerryAlloc). Pozri STN 51.2. Plávajúca inštalácia môže ovplyvniť účinnosť podlahového vykurovania (vzduchová medzera pod podlahou a podkladom môže znížiť vykurovacie výkony).

Vyhľadajte poradenský list podlahového vykurovania na www.berryalloc.com

Údržba:

Naolejované parkety: Prírodné mydlo od BerryAlloc, ktoré je 100% prírodné, je ideálne na dôkladné čistenie voskovaných/olejovaných drevených podláh a zvýšenie ich ochrany. Po tom, ako sa uistíte, že voskovaná/olejovaná podlaha je čistá a zbavená prachu, naneste na voskovanú/olejovanú drevenú podlahu olej na údržbu od BerryAlloc a utrite ju čistou, suchou softonovou handričkou, aby ste získali maftový povrch. Čím viac sa používa tvrdý voskový olej na údržbu, tým je údržba jednoduchšia.

Na stránke www.berryalloc.com nájdete kartu na údržbu vašich parkiet

Prírodné zmeny dreva:

Drevo je živý materiál, ktorý sa mení v závislosti od ročných období. Je normálne a prirodzené, že sa rozpína a zmršťuje v závislosti od teplotných podmienok a vlhkosti (napríklad v období vykurovania). Drevo podlieha zmenám sfarbenia a v prípade niektorých druhov má suky. V závislosti od zdroja a spôsobu rezania dreva môžu dosky vykazovať odchýlky v tónoch a odtieňoch, ktoré môžu byť viac alebo menej významné, a to aj v porovnaní s referenčnou vzorkou. Všetky dreviný majú tendenciu "stmavnúť" alebo "zosvetliť", keď sú vystavené dennému svetlu. Je to prirodzený jav.

Poradenský list o vlastnostiach dreva nájdete na stránke www.berryalloc.com.

Parkety pero & drážka

